

## 水添ポリマー／DYNARON®

E N E O S マテリアルの合成技術により生み出されたユニークな構造をもつ水添ポリマー群です。  
各種樹脂改質、相溶化剤として優れた効果を発揮します。

品種	スチレン 含量(%)	MFR(g/10分) 230℃, 21.2N	比重	用途	形状*
DYNARON 1320P	10	3.5	0.89	樹脂改質	P
DYNARON 1321P	10	10	0.89	樹脂改質	P
DYNARON 2324P	16	10	0.90	樹脂改質	P
DYNARON 4600P	20	5.5	0.91	樹脂改質	P
DYNARON 6200P	0	2.5	0.88	樹脂改質、相溶化剤	P
DYNARON 6201B	0	<0.1	0.88	コンパウンド用	C
DYNARON 8600P	15	30	0.90	樹脂改質	P
DYNARON 8300P	9	7.0	0.88	樹脂改質	P
DYNARON 8903P	35	10	0.92	樹脂改質	P
DYNARON 9901P	53	3.3	0.97	樹脂改質、相溶化剤	P

\* P=ペレット C=クラム